PLANAM

Jacke TDL Major Pect

Arbeitsjacken

Artikelnummer: 160-25-116



PSA KATEGORIE III

Front und Ärmel besitzen zwei Gewebelagen; andere Jackenbereiche bleiben davon getrennt zu beurteilen.

Material	**64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % Carbonfasern; 2/2 Diagonal-Köper; antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon ausgerüstet**
Grammatur	**Oberstoff: ca. 370 g/m²**
Farbe	
Größen	**42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110**
Verkaufseinheit	**Stück**
Hersteller	**PLANAM-Arbeitsschutz Vertriebs-GmbH**

Schutz und Normen

EN ISO 11611:2015	Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren · Klasse 1 A1
EN ISO 11612:2015	Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen · A1 B1 C1 E3 F1
EN 1149-5:2018	Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung
EN 13034:2005+A1:2009	Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien · Typ 6; Abriebklasse6, Weiterreißklasse2, Höchstzugkraftklasse5, Nahtklasse5, Durchstichklasse2; 30% H2SO4 R3/P3; 10% NaOH R3/P3; o-Xylen R2/P3; Butan-1-ol R2/P3
EN 61482-2:2020	Schutz gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens · APC 1; APC 2 ausschließlich im doppellagigen Front-/Ärmelbereich
EN 1149-3:2004	Prüfverfahren für den Ladungsabbau
Kennzeichnung	UV STANDARD 801 · UVS 064970

Pflege

Waschen bei 60 °C (Normalwaschgang); Nicht bleichen; Trocknen bei normaler Temperatur; Bügeln bei mittlerer Temperatur; Nicht chemisch reinigen; max. 5 Wäschen

Wichtige Hinweise

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.

Planam Jacke TDL Major Pect

Wichtige Hinweise

EN ISO 11611: Schweißen und verwandte Verfahren

EN ISO 11612: Hitze und Flammen

EN 1149-5: Nur als geschlossener Anzug innerhalb eines geeigneten geerdeten Systems. Der Erdungswiderstand der Person muss kleiner als 10^8 Ω sein. Kein Schutz gegen elektrischen Schlag.

EN 13034: Begrenzter Schutz gegen kleine Spritzer flüssiger Chemikalien; Anzug; Schutz vor anderen Chemikalien separat prüfen

EN 61482-2: Thermische Folgen eines elektrischen Störlichtbogens

EN 1149-3: Prüfverfahren für den Ladungsabbau in Verbindung mit EN 1149-5.

UV STANDARD 801: Gilt für die vom Hersteller entsprechend gekennzeichnete Material- und Farbausführung.